

Cu Sn 0,15

EN	AFNOR	UNI	DIN	ASTM
CW0117C	Cu Sn 0,15	Cu Sn 0,15	Cu Sn 0,15	C14415

CARACTERISTIQUES MECANIQUES suivant Norme Européenne : EN 1652

Etat H		H060	H085	H105	H120
Dureté	HV	60-90	85-110	105-130	120-140

Etat R		R 250	R 300	R 360	R 420
Résistance à la traction	Rm (MPa)	250-320	300-370	360-430	420-490
Limite d'élasticité	Rp 0,2 (MPa)	≥ 200	≥ 250	≥ 300	≥ 350
Allongement	A50(%)	≥ 9	≥ 4	≥ 3	≥ 2

DOCUMENT NON CONTRACTUEL =Ce document a été rédigé à titre informatif et les valeurs contenues sont indicatives.